

Zワイドルーフ364

■耐風圧性能 **3,000Pa** 下葺き材:アスファルトルーフィング **4,000Pa** 下葺き材:改質アスファルトルーフィング(粘着層タイプ)
■水密性能 **2,303Pa** 下葺き材:アスファルトルーフィング **2,500Pa** 下葺き材:改質アスファルトルーフィング(粘着層タイプ)

TVCM放映中
東日本大震災義援金協賛商品




特長

- 長尺で特殊Z形状の二段横葺屋根材です。継手によるジョイントも可能です。
- 長尺特有のウェーブ(ペコ)も軽減。シャープで美しいラインを実現します。
- 強度を向上させ、さらに働き幅の拡大により、経済的コストの実現と施工作業の効率化を兼ね備えた商品です。
- あらゆる場面を想定した付属商品も取り揃えています。
- 働き幅364で既存の着色スレート瓦葺屋根の改修にも適しています。
- SSR2007に定められた方法による耐力試験、並びにJIS規格による動風圧試験を実施済みです。




製品図

単位:mm



施工断面図



製品仕様

働き幅	364mm
適用板厚	0.35~0.5mm
使用材料	GL鋼板・フッ素鋼板ほか
適正勾配	25/100以上
m ² 当りの必要m	2.75m
意匠性	段高さ 11mm
段形状	傾斜段差

※裏打ち断熱材可
材料の選択には多機能鋼板

SELiOS をご使用下さい。

★SELiOSおよびセリオスは日新製鋼株式会社の登録商標です。
★SELiOSは塗装溶融55%アルミ-亜鉛合金めっき鋼板です。

耐風圧試験

試験方法:SSR2007に基づいて実施した値です。

板厚:0.35mm
(許容荷重)

- ①負圧性能:3,000Pa(N/m²) (母屋ピッチ606mm)
下葺き材:アスファルトルーフィング
- ②負圧性能:4,000Pa(N/m²) (母屋ピッチ455mm)
下葺き材:改質アスファルトルーフィング(粘着層タイプ)

耐風圧性能

3,000・4,000Pa

水密性試験

試験方法①: JIS A1414に基づいて実施した値です。

試験機関:(財)ベターリビング
板厚:0.35mm
噴霧量 毎分4ℓ/m²(毎時240ℓ/m²) (フラット35 技術基準に対応)
①平均圧力:2,303Pa(N/m²)異常なし(母屋ピッチ455mm)
下葺き材:アスファルトルーフィング

試験方法②: JSTM J6402に基づいて実施した値です。

試験機関:(財)建材試験センター
噴霧量 毎分4ℓ/m²(毎時240ℓ/m²)
①平均圧力:2,500Pa(N/m²)異常なし(母屋ピッチ455mm)
下葺き材:改質アスファルトルーフィング(粘着層タイプ)

水密性能

2,303・2,500Pa

中間段踏み潰れ試験

試験方法:オートグラフによる実験

■Zワイドルーフ364と長尺横葺2段をそれぞれ施工した屋根を再現し、中間段を載荷した。(図.1)




図.1 オートグラフによる踏み潰れ性確認方法






図.3 中間段の変形(点線...初期/実線...載荷時)



結果

荷重開放時の中間段の変形は、Zワイドルーフ364のほうが少なかった。(図.2)
これはZワイドルーフ364の中間段のウェブが鉛直になったことにより、荷重に耐えられたからである。(図.3)

付属品

単位:mm

棟包み	谷板	谷化粧カバー	軒先スターター	軒先スターター水切付	段付唐草	下り唐草
長さ:1830mm	長さ:1830mm	長さ:1830mm	長さ:1830mm	長さ:1830mm	長さ:1830mm	長さ:1830mm
セラバカバー	セラバセット	ジョイントセット	Zワイドルーフ364用雪止	関連商品		
長さ:1830mm	長さ:364mm	長さ:360mm				

Note 付属部品は、P85~P86 をご参照ください。

ホームページ <http://www.kyowa-kb.co.jp/>
最新情報の閲覧や製品CADデータのダウンロードが行えます。